Bona Create

Ficha Técnica

Finishing



Bona Create es un tinte en base de aceite que permite creatividad total y posibilidad de crear su propio estilo sobre el suelo. Suelos de madera apagados y viejos se pueden transformar fácilmente en un vibrante suelo nuevo con colores modernos. A diferencia de la mayoría de tintes, Bona Create es increíblemente fácil de trabajar, el riesgo de marcas de sobreposición y coloración irregular es prácticamente nula. Teñir suelos de madera nunca ha sido tan fácil. Bona Create está diseñado para ser usado con los sistemas de recubrimiento en base acuosa de Bona, pero también puede ser usado, como un enriquecido aceite pigmentado.

- Tiempo abierto extremadamente largo, fácil de usar, incluso en grandes superficies.
- Económico - bajo consumo.
- Colores modernos y frescos.
- Gama de colores que se pueden mezclar entre sí.
- Versátil – ofrece muchas opciones de acabo final.
- Bajo contenido en disolventes, menos 10 %.
- Libre de metales pesados como cobalto y otros.



Datos Técnicos

Tipo de producto:	Tinte de 1 comp basado al aceite enriquecido
Contenido sólido:	Aprox. 90 %
VOC:	max 100 g/litro
Dilución:	No diluir
Tiempo de secado:	Mínimo 24 horas a 20º C/60% R.H.
Herramienta de aplicación:	Máquina buffer o espátula de acero inoxidable
Rendimiento del producto: aplicación	30-40 m²/litro dependiendo de método de
Seguridad:	Sin clasificar
Riesgo de fuego:	Si (Ver Ficha de Datos de Seguridad)
Limpieza:	Limpieza de herramientas con aguarrás inmediatamente depués de la apliciación. Material seco puede ser eliminado con acetona.
Caducidad:	2 años, desde el día de fabricación, con envase original cerrado.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superiora +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo con las regulaciones locales.
Envasado:	6 x 1 litro(80 cajas por pallet)

Preparación

Asegúrese de que el suelo se haya aclimatado a su entorno final. La superficie que se desea tratar debe estar lijada hasta mostrar la madera desnuda, y debe estar seca y libre de polvo, aceite, cera u otros contaminantes. Es recomendable que todas las juntas sean emplastecidas con Bona Mix&Fill o Bona Mix&Fill Plus para evitar posibles sangrados.
Para el lijado final de la madera debería utilizarse el sistema de discos de lijado Bona o disco malla de grano 150.

Bona®

Deje que el producto alcance la temperatura ambiente y remueva bien el producto en el envase antes de usar. Las condiciones óptimas son entre 20-25 ºC y una humedad relativa de 40-60%.

Las temperaturas altas combinadas con una humedad baja acortan el tiempo de secado; mientras que las temperaturas bajas y una humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima absoluta para utilizar este producto es de 18°C** .

Precauciones!!

No usar sobre suelos cepillados o rugosos, suelos desnivelados. Es importante que todo el exceso de producto de Bona Create sea eliminado después de la aplicación.
El lijado y las propiedades de la madera influyen sobre el color final. Marcas, diferencias de color, desuniforme coloración, etc. no son fallos del producto, pero son responsabilidad del usuario. Si existen dudas, llevar a cabo un test que incluya el tintado y barnizado antes de utilizarlo.
– Especies de madera ricas en resinas y grasas, como Ipé, wenge, etc. pueden tener un efecto adverso en el proceso de secado y pueden llevar a fallos en la adherencia. Usar sólo Bona Create sobre estas maderas si primero se ha hecho una apropiada prueba que incluya el tratamiento de barniz así como verificar que la adherencia es satisfactoria.
Sugerencia: Para una coloración más intensa y uniforme, la madera puede ser humedecida con agua antes de aplicar el tinte. Lijar y limpiar el suelo antes de aplicar el agua moderadamente sobre la superficie con una esponja o rodillo de pelo-corto. Permitir a la superficie secar por un mínimo de 2 horas antes de aplicar el tinte

Pautas de tratamiento

Varnish system:
1x Bona Create
1x Bona Prime Intense
Bona Scrad grit 150
2x Bona Waterborne Topcoat

Bona Naturale System:
1x Bona Create
1x Bona Naturale 1-comp
Bona Scrad grit 150
1-2x Bona Naturale 1- or 2-comp

Sportive system:
1x Bona Create
1x Bona Sportive Primer
Bona Scrad grit 150
2x Bona Sportive Finish

Oil system:
Bona Create

Hardwax Oil system:
1x Bona Create
1x Bona Hardwax Oil

***Para un óptimo coloreado blanco con Bona Create "Ice" usar sólo acabados Traffic, Flow, Resident o Novia. Para Naturale system usar Naturale 2-comp.**

Aplicación

Aplicación con barniz, Bona Naturale y Sportive System.

1. Remover el envase detenidamente antes de usar y ocasionalmente durante su uso. Empleando una espátula de acero inoxidable, aplique una fina y uniforme capa de Bona Create. Alternativamente el conjunto de la aplicación puede ser realizado utilizando una máquina buffer (100-200 rpm). Sature un paño con Bona Create y envuelva el paño alrededor de una pad rojo. Pulir el suelo con el paño de aceite y añada más Bona Create cuando se requiera, sea cuidadoso y no deje zonas sin tocar o secas. Manualmente aplique Bona Create a las orillas usando un paño o una brocha pequeña. **Cantidad de aplicación recomendada: 30-40 m²/litro.**
2. Dentro de los siguientes 15 minutos desde la aplicación, retirar todo el exceso de material existente usando un trapo Bona Oil envuelto alrededor de un pad colocado bajo la máquina buffer.
   Nota: ¡La falta de retirada de exceso de producto puede originar fallo en la adherencia!

   ADVERTENCIA: BONA CREATE CONTIENE ACEITES SECANTES RIESGO DE AUTO-IGNICIÓN .TRAPOS, PAÑOS USADOS Y SIMILARES DEBERÍAN SER COLOCADOS EN AGUA O ENVASES DE METAL CERRADOS

3. Permitir secar por un mínimo de 24 horas. Asegurar buena ventilación y evitar tráfico de personas durante el tiempo de secado. La temperatura en la habitación no deberá ser inferior a 18° C.
4. Cuando la superficie esté totalmente seca, pulir el suelo usando un paño Bona Oil envuelto alrededor de un pad limpio. En caso de que aparezcan manchas brillantes en el suelo, eliminar las manchas puliendo con una pad rojo anteriormente a esta operación.
5. Aspirar o limpiar el suelo con una mopa de microfibras Bona o similar
6. Aplicar una capa de Bona Prime Intense, Naturale de 1-comp, o Sportive Primer dependiendo del sistema elegido para terminar el suelo. Dejar secar 3 – 4 horas.
7. Lijar ligeramente la superficie con Bona Scrad System grano 150 ó más fino y entonces eliminar el polvo de lijado. **Nota: ¡No lijar con malla! Las mallas son demasiado agresivas**
8. Aplicar 1 – 2 capas del adecuado acabado de acuerdo a la especificación bajo “Pautas de Tratamiento”

Usar Bona Create como un aceite normal.

1. Aplicar Bona Create uniforme y finamente usando un aplicador con cuchilla de goma resistente a disolventes.
2. 15 – 30 minutos después aplicar otra capa con más aceite hasta que la superficie esté saturada, por ejemplo, hasta que la madera no absorba más aceite. El número de tratamientos necesarios dependerá del tipo de madera pero normalmente con dos serán suficientes.
3. Aproximadamente 20 minutos después de la última aplicación, pulir el aceite húmedo usando una máquina buffer equipada con un pad rojo.

4. Retirar todo el exceso existente de material, usando un paño de algodón fijado alrededor de un pad colocado bajo la máquina buffer (150 rev./minuto).
5. Pulir el suelo una vez más al día siguiente a más velocidad con un nuevo paño de algodón limpio.

Bona Create con Hardwax Oil

1. Aplicar Bona Create uniforme y finamente usando una espátula de aceite inoxidable.
2. Limpiar todo el exceso de material y dejar la superficie secar por 24 horas.
3. Aplicar una fina capa de Bona HardwaxOil.

Mantenimiento

Para suelos barnizados o suelos tratados con Bona Naturale o Bona Sportive Finish, ver las recomendaciones respectivas a productos específicos de mantenimiento.

Donde Bona Create ha sido utilizado como un suelo aceitado normalmente el mantenimiento se realizará de la siguiente manera. Limpiar el suelo regularmente utilizando una mopa seca y / o aspirador. Cuando sea necesario, limpie con una mopa humedecida y el limpiador Bona Soap añadido al agua empleada para limpiar. Nota: Siempre limpiar usando el método más seco posible. Para mantener y conservar la superficie aplicar una fina capa de Bona Create y pulir. La frecuencia de esta operación dependerá del nivel de desgaste y podrá variar desde cada 3 años en un uso residencial o doméstico a unas pocas veces al año en un uso comercial.

Detallada información sobre instrucciones de mantenimiento están disponibles en www.bona.com

Notas importantes

La información proporcionada está preparado con lo mejor de nuestros conocimientos actuales y no pretende ser completa.El usuario es responsable de establecer que el producto y las recomendaciones que aquí se muestran sean aptos para el propósito designado, el tipo de madera y la situación actual antes de usar. Bona sólo puede garantizar los productos entregados. No podemos garantizar una aplicación profesional y exitosa del producto, eso está fuera de nuestro control. Si duda, realice una prueba preliminar. El usuario debe leer y entender toda la información que aparece en las etiquetas del embalaje y en las hojas técnicas y de seguridad antes de utilizar este producto.