Bona Crosslinker

Ficha Técnica

Finishing



Bona Crosslinker es un aditivo compatible con Bona Mega, que mejora propiedades tales como la adherencia y la resistencia a productos químicos y marcas de desgaste. Adecuado para añadir al barniz en las zonas donde puede haber más derrames y desgaste de lo esperado, como en cocinas, pasillos, etc Mega siempre debe tener la adición de reticulante cuando se utiliza para fines de recubrimiento.

- Mejora la adherencia y resistencia química al Bona Mega.
- Utilizarlo siempre con Bona Mega cuando se hagan rebarnizados a superficies previamente barnizadas.

Datos Técnicos

Tasa de aplicación:	2% Bona Crosslinker + 2% agua
Seguridad:	Clasificado (Ver Ficha de Datos de Seguridad)
Punto de flamabilidad:	No-flamable
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción en garrafa original cerrada.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo con las regulaciones locales.
Envasado:	12 x 100 ml (160 cajas por palet)

Preparación

La garrafa de barniz y del Crosslinker están provistas de una escala de medición. Después de haber determinado la cantidad de barniz necesario, primero diluir la cantidad de reticulante que se añade (2%) con un volumen igual de agua y agitar bien. La mezcla de reticulante / agua después se debe mezclar con el barniz durante los siguientes 15 minutos y la nueva mezcla debe ser cuidadosamente agitada. La mezcla de barniz / Crosslinker se debe utilizar dentro de las 8 horas siguientes. Para obtener instrucciones de barnizado ver la ficha técnica de Bona Mega.

Bona®