Bona Deck Oil

Ficha de Datos Técnicos



Barnizado

Bona Deck Oil es un aceite penetrante diseñado para la protección de cubiertas y muebles exteriores de madera. Bona Deck Oil consiste en una mezcla de aceite de pino y de linaza, y contiene aditivos que reducen los efectos de la radiación UV sobre la madera.

- Fórmula profundamente penetrante
- Largo tiempo abierto
- Sin cobalto ni fungicidas dañinos
- Mayor protección UV



Datos Técnicos

Tipo de aceite:	Aceite de pino y linaza esterificado
Contenido de sólidos:	Aproximadamente 35%
Densidad:	0,80 kg/dm^3
Dilución:	No se diluye
Tiempo de espera entre aplicaciones:	Aproximadamente 20 minutos
Herramienta de aplicación:	Cepillo o un aplicador adecuado
Consumo total:	Aproximadamente 6-10 m^2/litro por capa, dependiendo del tipo de madera y la aplicación
Seguridad:	Véase Ficha de Datos de Seguridad
Riesgo de incendio:	Sí (véase Ficha de Datos de Seguridad)
Punto de inflamación:	36ºC
Limpieza:	Las herramientas pueden limpiarse con espíritu de petróleo
Vida útil:	2 años desde la fecha de producción en un bote original no abierto
Almacenamiento:	Almacenar sin escarcha
Eliminación:	Los residuos y contenedores vaciados deberán manipularse de conformidad con la normativa local
Tamaño del paquete:	2 x 5 litros (35 cajas por pallet)

Mes de revisión 2009
Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores

Bona Deck Oil

Ficha de Datos Técnicos



Barnizado

Preparación

La superficie a tratar deberá estar seca, y lijada hasta quedar como madera desnuda. Deberá utilizarse un disco/pantalla de lijado o papel de lija con gravilla 100-120 para el lijado final de la madera. No aplique aceite si existe riesgo de lluvia en un plazo de 24 horas, y evite los vientos fuertes. El contenido de humedad de la madera deberá ser inferior al 20%.

Aplicación

Agite bien el bote.

1. Aplique Bona Deck Oil utilizando un cepillo u otro aplicador adecuado a aproximadamente 1 litro/6-10 m^2.
2. Transcurridos 20 minutos, distribuya el exceso de aceite a áreas más absorbentes, o añada más si se precisa.
3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que la madera esté saturada. El número de tratamientos requeridos depende del tipo de madera, y su contenido de humedad. Normalmente, serán adecuados de 2 a 3 tratamientos. Determinadas maderas densas únicamente requieren un tratamiento.
4. Transcurridos de 30 a 45 minutos desde la última aplicación, **quite todo el aceite excedente.** Lo mejor es utilizar una máquina abrillantadora con un trapo sin hilas, pero en cubiertas más pequeñas, el procedimiento también puede realizarse manualmente.
5. Deje que la cubierta se seque durante 24 horas sin ninguna carga.

ADVERTENCIA: BONA DECK OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS TRAPOS USADOS Y SIMILARES DEBERÁN PONERSE EN AGUA O CONTENEDORES DE METAL SELLADOS.

Mantenimiento

La cubierta deberá mantenerse con Bona Deck Oil en los términos necesarios. Una vez antes y una vez después de la estación de verano suele ser un intervalo adecuado.

1. Limpie la cubierta en profundidad añadiendo Bona Soap al agua para limpieza (2%).
2. Deje que la cubierta se seque.
3. Aplique Bona Deck Oil utilizando un cepillo u otro aplicador adecuado a aproximadamente 1 litro/10-15 m^2.
4. Deje que el aceite sea absorbido durante 30 minutos, y a continuación quite todo el aceite excedente en profundidad utilizando un trapo.
5. Deje que la cubierta se seque durante un mínimo de 12 horas, sin aplicar carga.

Mes de revisión 2009
Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores

Bona®