Bona Freshen Up

Ficha de Datos Técnicos

Mantenimiento

Freshen Up es un revestimiento flotante listo para utilizar, para el mantenimiento de la mayoría de suelos de madera barnizados y prebarnizados, tanto en las áreas comerciales como en las domésticas. Reactiva una superficie arañada y apagada, proporcionando un aspecto de recién acabada y una protección continuada contra el desgaste.

- Diseñado específicamente para suelos acabados de madera.
- Con base de poliuretano = magníficas cualidades de protección.
- No contiene ceras.
- Permite futuras aplicaciones de acabado profesional.
- Cumple las normas EN 14904: 2006 y DIN 18032: 2 sobre resistencia al deslizamiento.



Datos Técnicos

Agente aglutinante:	Poliuretano
Dilución:	No diluir – el producto está listo para su utilización
Tiempo de secado:	Aproximadamente 2 horas (20ºC/60% HR)
Herramientas de aplicación:	Almohadilla Aplicadora de Microfibra de Bona
Cobertura:	Aproximadamente 30-50 m^2/litro
Seguridad:	No clasificada
Vida útil:	2 años desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe caer por debajo de +5ºC ni superar los + 25ºC durante el almacenamiento y transporte.
Eliminación:	Los residuos y contenedores vaciados deberán manipularse de acuerdo con la normativa local.
Tamaño del paquete:	3 x 5 litros (44 cajas por pallet) 10 x 1 litros (50 cajas por pallet)

Preparación

Quite el polvo y arena de su suelo. Limpie el suelo en profundidad con Bona Cleaner. Repita para garantizar que la suciedad no quede atrapada en el revestimiento. Asegúrese de que el suelo está completamente seco antes de la aplicación de Bona Freshen Up. No utilice sobre ningún suelo que haya sido encerado o al que se haya aplicado aceite. Los residuos de cera y

aceite impiden la correcta adhesión de Freshen Up al suelo. Pruebe siempre los suelos en cuanto a aspecto y adhesión, en un área que no se note, antes de la utilización.

Aplicación

1. Agite el envase enérgicamente antes de usar. Aplique en una línea ondulada de 3-4 cm de anchura sobre una sección de suelo de unos 3 m^2 y extender el producto directamente empleando un suave pad aplicador de polish. Para obtener los mejores resultados aplicar una consistente fina capa.

2. Sin aplicar más producto, alise la sección tirando del aplicador a lo largo de la veta de la madera.
3. Continuar con la siguiente sección y permitir al suelo tratado secar por un tiempo mínimo de 2 horas antes de reanudar un tráfico suave sobre el suelo. Si fuese necesario o requerido una nueva y fina capa de Bona Refresher Superficies Duras transcurrido ese tiempo.
   Recubra siempre todo el suelo para garantizar una apariencia y brillo uniformes.

Nota: Evite el tráfico pesado y la sustitución de muebles y alfombras durante las 24 horas posteriores al revestimiento final. Limpie las herramientas con jabón y agua.

Mantenimiento

La limpieza húmeda del suelo puede reanudarse después de una semana. Para la limpieza habitual utilice Bona Limpiador. No utilice agentes limpiadores fuertemente alcalinos, ya que pueden dañar el suelo.

En contraposición a los suelos tratados con polishes, ceras o materiales similares, un suelo mantenido con Freshen Up puede volver a recubrirse con un barniz profesional. Antes de la aplicación del acabado, la superficie deberá ser tratada con el Sistema Prep utilizando una rejilla/malla P150 para eliminar lo acumulado en aplicaciones anteriores de Freshen Up. Complente el pulido con la rejilla/malla con el sistema Bona Scrad System P220 para suavizar los posibles arañazos. Para más instrucciones sobre revestimientos, véanse los datos del Producto Bona Prep en www.bona.com.