Bona Prime Classic

Ficha Técnica

Finishing



Bona Prime Classic es una imprimación al agua que no amarillea y otorga a la madera una clara coloración, conservando su aspecto natural. Bona Prime Classic es muy elástico y está especialmente indicada para suelos de madera que tienen un mayor movimiento de lo normal, tales como pisos de entarugados, suelos de madera blanda y pisos de maderas dura con calefacción radiante bajo el suelo.

- Compatible con todos los acabados al agua de Bona
- Alto contenido en sólidos para conseguir una superficie con cuerpo.
- Reduce el potencial de encolado lateral de los bordes-
- Aprobado por DIBt para una mejor calidad del aire interior
- Sin NMP y NEP
- De acuerdo a Directiva de VOC 2010

Datos Técnicos

Tipo de barniz:	Fondo acuoso 1-comp en dispersión acrílica.
Contenido sólido:	~35%
VOC:	max 30g/lit
Dilución:	Si se precisa, diluir con Bona Retarder (4%) para un tiempo abierto más largo.
Tiempo de secado:	1-2 horas a 20°C/60% H.R.
Herramienta de aplicación:	Rodillo Bona
Tasa de apliación:	8-10 m²/lit (120-100g/m²) por capa
Seguridad:	Sin clasificar.
Limpieza:	Retire de la herramienta al máximo el material residual antes de limpiar con un mínimo de agua. El material seco puede ser eliminado con acetona.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción en garrafa original cerrada.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo con las regulaciones locales.
Envasado:	10 x 1 litro (50 cajas por palet) 3 x 5 litro (44 cajas por palet)

Preparación

Asegúrese de que el suelo se haya aclimatado a su entorno final. La superficie que se desea tratar debe estar lijada hasta mostrar la madera desnuda, y debe estar seca y libre de polvo, aceite, cera u otros contaminantes. Para el lijado final de la madera recomendamos utilizar el sistema Bona Scrad Wing ó malla de grano 120.

Deje que el producto alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar. Las condiciones óptimas son entre 18-25ºC y una humedad relativa de 40-60%. Las temperaturas altas combinadas con una humedad baja acortan el tiempo de secado; mientras que las temperaturas bajas y una humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima absoluta para utilizar este producto es de 13°C** .

Bona®

Bona Prime Classic

Ficha Técnica

Finishing

Pautas de tratamiento

Madera sin tratar:

1x Bona Prime Classic
1x Bona Acabado acuoso
Lijado suave de grano 150
1x Bona Acabado acuoso

***Nota:** No se recomienda aplicar más de dos capas completas por día debido al riesgo de hinchazón excesiva de la madera.

Aplicación

1. Con la ayuda de un rodillo Bona, aplique la imprimación de forma uniforme evitando que se acumule. Es importante conseguir un nivel uniforme de saturación de la madera para evitar variaciones de color. Mantenga siempre un borde húmedo para evitar sobreposiciones.
2. Permitir secar y aplicar 2-3 capas capas de barniz Bona de acabado en base acuosa dependiendo de la resistencia al desgaste requerida.

Nota: Debido a su elasticidad Bona Prime Classic no es adecuado para lijarse. Aplicar una capa de acabado al agua Bona antes de lijar para eliminar la fibra aparecida.

Mantenimiento

Bona Prime Classic nunca debería ser usado como tratamiento final para suelos de madera

Notas importantes

La información anterior ha sido preparada a nuestro leal saber y entender y no garantizamos su integridad. El usuario es responsable de velar para que el producto y las recomendaciones aquí expuestas, sean adecuadas para el uso final. Bona sólo puede garantizar los productos entregados. No podemos garantizar una aplicación profesional y exitosa del producto. Si duda, realice una prueba preliminar. El usuario debe leer y entender toda la información que aparece en las etiquetas del embalaje y en las fichas técnicas y de seguridad antes de utilizar este producto.

Bona®