Bona Prime Intense

Ficha Técnica

Finishing



Bona Prime Intense es una imprimación al agua para suelos de madera sin tratar que proporciona una rica coloración media en la madera. Primer Intense tiene un tiempo abierto largo y un excelente flujo para mantener una uniforme coloración en la madera. Al estar basado en una dispersión de poliuretano puro es duro y fácil de lijar.

- Compatible con todos los acabados al agua de Bona.
- Rica coloración media en la madera
- Excelentes propiedades de abrasión
- Reduce el potencial encolado lateral de los bordes
- Sin NMP y NEP
- De acuerdo con directiva de VOC 2010

Nota: Bona Prime Intense es el único fondo recomendado como capa inicial sobre maderas tratadas con Bona Create o Bona Prime Deep

Datos Técnicos

Tipo de barniz:	Poliuretano 100% de 1 comp.
Contenido sólido:	~32%
VOC:	max 60g/lit
Dilución:	Si se precisa, diluir con Bona Retarder (4%) para un tiempo abierto más largo.
Tiempo de secado:	1-2 horas a 20°C/60% H.R.
Herramienta de aplicación:	Rodillo Bona
Tasa de apliación:	8-10 m²/lit (120-100g/m²) por capa
Seguridad:	Sin clasificar.
Limpieza:	Retire de la herramienta al máximo el material residual antes de limpiar con un mínimo de agua. El naterial seco puede ser eliminado con acetona.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción en garrafa original cerrada.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo con las regulaciones locales.
Envasado:	10 x 1 litro (50 cajas por palet) 3 x 5 litros (44 cajas por palet)

Preparación

Asegúrese de que el suelo se haya aclimatado a su entorno final. La superficie que se desea tratar debe estar lijada hasta mostrar la madera desnuda, y debe estar seca y libre de polvo, aceite, cera u otros contaminantes. Para el lijado final de la madera recomendamos utilizar el sistema Bona Scrad Wing ó malla de grano 120.

Deje que el producto alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar. Las condiciones óptimas son entre 18-25°C y una humedad relativa de 40-60%. Las temperaturas altas combinadas con una humedad baja acortan el tiempo de secado; mientras que las temperaturas bajas y una humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima absoluta para utilizar este producto es de 13°C** .

Bona®

Bona Prime Intense

Ficha Técnica

Finishing

Pautas de tratamiento

Madera sin tratar:

1x Bona Prime Intense
Lijado suave grano 150
2-3x Bona barniz acabado acuoso

Superficies tratadas con Deep o Create:

1x Bona Prime Intense
Lijado suave grano 150
2-3x Bona barniz acabado acuoso

***Nota:** No se recomienda aplicar más de dos capas completas por día debido al riesgo de hinchazón excesiva de la madera.

Aplicación

1. Con la ayuda de un rodillo Bona, aplique la imprimación de forma uniforme evitando que se acumule. Es importante conseguir un nivel uniforme de saturación de la madera para evitar variaciones de color. Mantenga siempre un borde húmedo para evitar sobreposiciones.
2. Cuando esté seco, pula para eliminar las fibras y poro aparecido en la madera utilizando el sistema Bona Scrad o malla de grano 150 ó más fino.
3. Retire todo el polvo, aplique 2-3 capas de barniz Bona de acabado en base acuosa dependiendo de la resistencia al desgaste requerida.

Mantenimiento

Bona Prime Intense nunca debería ser usado como tratamiento final para suelos de madera

Notas importantes

La información anterior ha sido preparada a nuestro leal saber y entender y no garantizamos su integridad. El usuario es responsable de velar para que el producto y las recomendaciones aquí expuestas, sean adecuadas para el uso final. Bona sólo puede garantizar los productos entregados. No podemos garantizar una aplicación profesional y exitosa del producto. Si duda, realice una prueba preliminar. El usuario debe leer y entender toda la información que aparece en las etiquetas del embalaje y en las fichas técnicas y de seguridad antes de utilizar este producto.

Bona®