Bona R880

Ficha de Datos Técnicos

Instalación

Bona R880 es un adhesivo con base de silano, elástico, para la construcción. No contiene plastificantes. Con su elevada adherencia inicial y su pegado extremadamente rápido, está diseñado especialmente para trabajos de reparación en suelos de madera adheridos con silano o para la instalación de rodapiés. El proceso de adhesión puede acelerarse, pulverizando pequeñas cantidades de agua en el sustrato o adhesivo extendido. En general, no será necesaria la utilización de una imprimación.



- Extremado rápido fraguado, controlado por quien coloque el parquet
- Extrema adhesión inicial elevada
- Sin plastificantes
- Blando, elástico, de gran fuerza
- Sin agua ni disolvente
- Buena adhesión a casi todos los sustratos y materiales de madera, las manchas y salpicaduras de material pueden retirarse fácilmente
- Textura firme

Datos Técnicos

Base :	Prepolímero de silano modificado
Color :	Crema
Viscosidad:	Fácil de aplicar - estable
Densidad:	1,4 g/cm^3
Agente limpiador:	S100, acetona y etanol. El adhesivo endurecido sólo puede quitarse mecánicamente
Aplicación de carga:	6 a 12 horas
Almacenamiento/Transporte:	La temperatura no debe caer por debajo de +5ºC ni superar los + 25ºC durante el almacenamiento y transporte. Almacene en un área fresca, seca y bien ventilada.
Vida útil:	6 meses
Tamaño del paquete:	Cartucho de 310 ml por caja (1200 cartuchos/pallet)

Se proporciona información adicional detallada en la Ficha de Datos de Seguridad adecuada.

Preparación

En general, el sustrato deberá ser uniforme, totalmente seco, limpio, sin grietas, y deberá estar en buenas condiciones físicas. La superficie deberá ser también de textura lisa. Si aplicable, deberá cumplir los requisitos de las normas o códigos de práctica locales. En caso necesario, deberá estar preparado profesionalmente para su colocación. No suele necesitarse una imprimación. Los sustratatos adecuados (también en asociación con el sistema de calefacción radiante) son:

- Soleras de arena/cemento / paredes.
- Suelos nivelados con compuestos niveladores (al menos 2 mm de espesor).
- Suelos/paredes con base de sulfato cálcico (anhidrita, yeso).
- Tablero de partículas (V100).
- Otros subsuelos/paredes secos y en buenas condiciones.
- Suelos de masilla asfáltica (con la superficie de la arena intacta).

Aplicación

Antes de utilizar el adhesivo, deberán cumplirse las siguientes condiciones climáticas (valores para Europa Central):

Temperatura del aire:	como mínimo 18ºC
Temperatura del suelo:	como mínimo 15ºC (con una calefacción por losa radiante a un máximo de 20ºC)
H.R.:	como máximo 70%

El propio adhesivo deberá, en caso necesario, ponerse a la temperatura adecuada. Después de abrir el cartucho, la cantidad necesaria de adhesivo se presiona y aplica a uno de los sustratos. El otro sustrato se presiona durante un tiempo abierto de aproximadamente 10 minutos; dependiendo de la carga inicial, podrá ser necesario fijar las partes hasta que la configuración haya tenido lugar. Para acelerar el proceso de adhesión, podrá pulverizarse agua en los sustratos o en el adhesivo (0,5%, para, por ejemplo, 1000 g de adhesivo se necesitarán 5 g de agua; el agua puede mezclarse con el adhesivo, el tiempo abierto podrá reducirse a 5 minutos; coloque los sustratos inmediatamente). Si el adhseivo aplicado en el subsuelo presenta una película superficial seca o tiene una piel, quite el adhesivo y aplíquelo nuevamente. Si algo de adhesivo es expulsado al presionar, deberá eliminarse con cuidado.

Transcurridas de 4 a 8 horas, es posible aplicar carga o presión, dependiendo de la temperatura y condiciones de humedad.



Consumo/Tipos de Parquet

Bona únicamente se hace responsable del producto entregado, no tendrá responsabilidad alguna respecto al producto instalado. En caso de duda, realice un ensayo o prueba. Observe también otras fichas de datos de los productos de Bona.