

Bona Resident Plus

Acabado excepcional para suelos de madera residenciales

bona.com/residentpluses

Bona®

Bona Resident Plus

Acabado excepcional para suelos de madera residenciales

Bona Resident Plus es un nuevo barniz al agua de 1-componente para tratar las superficies de los suelos de madera de áreas residenciales y de otras zonas sujetas a un desgaste moderado. Bona Resident Plus, que ofrece un buen equilibrio entre su rendimiento y determinados aspectos comerciales, es la opción más competitiva para garantizar un excelente acabado Bona para suelos de entornos domésticos.

Bona Resident Plus, cuya fórmula es baja en COV y no contiene NMP, es un reflejo del constante trabajo de Bona en su búsqueda de productos sostenibles. Su elevada viscosidad ofrece una superficie con buen cuerpo al mismo tiempo que facilita su aplicación sin que ello afecte a sus excelentes propiedades de nivelación. Bona Resident Plus garantiza que la superficie no se volverá amarillenta y que la belleza natural de los suelos de madera quedará resaltada.



Aplicación

Bona Resident Plus garantiza un acabado excelente en suelos sujetos a un desgaste moderado. Sus propiedades contra el amarillamiento realzan la belleza natural del suelo (resistiendo el paso del tiempo).

- Suelos residenciales y otras áreas sujetas a un desgaste moderado

Ventajas Principales

- Bajo contenido en COV (<5%)
- No contiene NMP
- Elevada viscosidad con buena nivelación
- Superficie firme
- Resistente a la luz (no amarillea)
- Buena resistencia a las marcas de arrastre de los zapatos y a los productos químicos
- Excepcional resistencia al desgaste en uso residencial

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Co-polímero poliuretano/acrilato de 1-componente al agua <5% de Compuestos Orgánicos Volátiles
Contenido en Sólidos:	Aprox. 30%
Viscosidad:	Aprox. 25 seg. (25°C, FC4)
pH:	Aprox. 8
Resistencia al desgaste:	Aprox. 7 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Densidad:	1,05 kg/dm^3
Brillo (a 60°):	Brillo: aprox. 85, Satinado: 45–50, Mate: 20–25
Tiempo de secado:	de 1½ a 2 horas a 20°C / 60% H.R.
Rendimiento:	de 8 a 10 m^2/litro (de 120 a 120 g/m^2) por capa
Punto de inflamación:	No inflamable
Caducidad:	Al menos 1 año desde la fecha de producción en su envase original sin abrir
Almacenaje/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte.
Tamaños del envase:	5 litros, 10 litros