MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Materialprüfungsanstalt • Universität Stuttgart

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart –Otto-Graf-Institut- D-70550 Stuttgart

Sección 55150 "Suelos deportivos, instalaciones deportivas"
Dirección: Pfaffenwaldring 4g 70569 Stuttgart
Persona de contacto: Dipl.-Ing. Knauf
Teléfono: int. + 711- 685-3379 (-3370,-3359)
Fax: int. + 711- 685-2765
E-mail: *hans-peter.knauf@po.uni-stuttgart.de*

BonaKemi AB
Murmansgatan 130
SE-200 21 Malmö
Suecia

Su referencia: Anna Tonell
Su mensaje con fecha: 06-12-2005
Nuestra referencia: 901 0059-2/Kf
Stuttgart, fecha 16-12-2005

Por favor, envíe sus cartas con nuestro número de referencia al *Materialprüfungsanstalt* y no a funcionarios particulares.

Asunto: Prueba de las propiedades de deslizamiento de acuerdo con DIN V 18032-2:2001-04

Estimados Señores,

Tras su solicitud de probar las propiedades de deslizamiento de acuerdo con DIN V 18032-2:2001-04 en muestras de parquet selladas y acabadas con **"Sportive Finish Brillo"** y **"Sportive Finish Mate"**, se han obtenido los siguientes resultados:

"**Sportive Finish Brillo**"

Prueba nº	Coeficiente de deslizamiento μ
1	0,47
2	0,44
3	0,51
4	0,47
5	0,48

De acuerdo con DIN EN ISO/IEC 17025, laboratorio de pruebas acreditado por DAP *Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH Prüflaboratorium*. La acreditación es válida para los métodos de prueba enumerados en el documento (DAR-Reg.-Nº: DAP-PL-2907.99). Acreditaciones adicionales de acuerdo con DIN EN ISO/IEC 17025 por DKD/PTB, KBA, ZLS y certificación de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2000 por TÜV. Autoridad PÜZ reconocida por DIBT. Autoridad acreditada por UE 0672 y 1080.

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

"**Sportive Finish Mate**"

Prueba nº	Coeficiente de deslizamiento µ
1	0,43
2	0,43
3	0,44
4	0,43
5	0,44

Todas las variaciones probadas del producto "**Sportive Finish**" (Brillo y Mate) cumplen con los requisitos DIN V 18 032-2:2001-04 relativos a las propiedades de deslizamiento de 0,4 µ mín.; 0,6 µ máx.

Atentamente,

(*Firma ilegible*)

Dipl.-Ing. Hans-Peter Knauf
Jefe de sección