Bona Sportive Primer

Ficha de Datos Técnicos



Barnizado

Bona Sportive Primer es una imprimación en base acuosa y monocomponente para aplicar sobre suelos de madera utilizados como suelos deportivos, antes de recubrir con Bona Sportive Finish. Proporciona a la superficie un aspecto de buen cuerpo, y mejora el color natural de la madera.

- Específicamente diseñado para su utilización con Bona Sportive Finish
- Alto contenido de sólidos
- Superficie de buen cuerpo
- Mejora del color natural de la madera
- Diseñado para hacer frente a la deflexión de las tablas que tiene lugar en suelos deportivos sueltos y semisueltos.



Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Imprimación en base acuosa monocomponenete
Contenido de sólidos:	Aproximadamente 32%
COV:	60 g/L
Viscosidad: Aprox.:	17 segundos (25ºC, FC4)
Razón de mezcla:	Este producto tiene un único componente
Tiempo de secado, hasta:	-Listo para el lijado y recubrimiento: 2-2 ½ horas*
Herramientas de aplicación:	Rodillo o aplicador de peso ligero de Bona
Razón de aplicación:	8-10 M^2/Litro (120-100 g/M^2)
Seguridad:	No clasificado
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento/Transporte:	La temperatura no debe caer por debajo de +5ºC ni superar los + 25ºC durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Los residuos y contenedores vaciados deberán manipularse de acuerdo con la normativa local. No permita que vayan a las tuberías de desagüe, cursos de agua o basureros. Los contenedores de plástico vacíos y limpios son reciclables.
Tamaño del paquete:	2 x 10 litros (24 cajas por pallet)

** bajo condiciones climáticas normales, 20ºC / 60% HR*

Revisión Noviembre 2009
Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores

Bona Sportive Primer

Ficha de Datos Técnicos



Barnizado

Preparación

La superficie a recubrir deberá lijarse hasta quedar como madera desnuda, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. Deberá utilizarse el sistema Bona Scrad, un disco/malla de lijado o un abrasivo de grano 120 o más fino para el lijado final de la madera. Se obtienen los mejores resultados utilizando una máquina pulidora.

Programa de Tratamiento

Aplicación de capa única.

Aplicación

Asegúrese de que el contenedor se agita bien antes de la utilización (o antes de decantar cantidades más pequeñas). Deberá llevarse a cabo la aplicación utilizando un rodillo de Bona o un aplicador de Bona. Aplique el acabado uniformemente con una suave acción de flujo, y evitando acumulaciones del barniz. Asegúrese de que la madera se satura uniformemente para evitar la variación de color. Mantenga siempre un «borde húmedo» para evitar las marcas de sobreposición.

Nota: La temperatura de la habitación y el acabado no deberá caer por debajo de +13ºC durante la aplicación y el secado. También es esencial que se mantenga una ventilación adecuada durante la aplicación y durante una semana después de tal aplicación.

Mantenimiento

Bona Sportive Primer no deberá utilizarse nunca como tratamiento final de suelos de madera.

Revisión Noviembre 2009
Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores