

Rendimiento extremo frente a un alto tránsito

Bona Traffic HD

bona.com/trafficHDes

Bona®

Rendimiento extremo frente a un alto tránsito

Bona Traffic HD

Bona vuelve a subir el listón de la calidad, esta vez comercializando un nuevo barniz de poliuretano de 2-componentes para cubrir las demandas más exigentes de los suelos de madera expuestos a un desgaste extremo. Este barniz va más allá del rendimiento y ofrece una resistencia a los arañazos, a las marcas de arrastre de los zapatos y a los productos químicos notablemente superior, tan solo 24 horas después de su aplicación.

Bona Traffic HD, con un 40% menos de COV que el barniz Bona Traffic clásico, es un reflejo del compromiso que mantiene Bona a largo plazo de trabajar para obtener productos más sostenibles. Bona Traffic HD, que redefine el concepto de barniz de rendimiento extremo para profesionales, es el barniz del futuro.



Aplicación

Bona Traffic HD está diseñado para durar y garantiza una durabilidad excepcional para áreas con un tránsito extremadamente elevado.

- Suelos con un tránsito elevado: aeropuertos, hoteles, centros comerciales, etc.

Ventajas Principales

- Extraordinaria durabilidad
- Rápido secado y endurecimiento (listo para usar 24 horas después de su aplicación)
- COV reducido (<5%)
- Emisión de olores extremadamente reducida
- Superficie que no amarillea
- Certificación DIBt
- Excelente absorción del desnivel del suelo
- Mejor adherencia sobre otros barnices.

Beneficios para el profesional

- Secado y endurecimiento más rápidos, lo que ahorra un tiempo valioso tanto al profesional como al propietario del suelo
- Mejora de las condiciones de trabajo

Datos Técnicos

Tipo de barniz:	Barniz de poliuretano al agua de 2-componentes
Contenido en Sólidos:	~32%
COV:	máx. 52g/litro (endurecedor incluido)
Resistencia al desgaste:	de 1 a 2 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Satinado 40-45%, Mate 20-25%, Extra Mate ~10%
Cantidades de la mezcla:	1 parte de Endurecedor Bona Traffic HD Hardener por cada 10 partes de Bona Traffic HD
Duración de la mezcla:	4 horas a 20°C (menos si la temperatura es mayor)
Disolución:	En caso necesario, diluir con un 4% de retardante Bona Retarder para lograr un mayor tiempo abierto
Tiempo de secado, hasta lijado/volver a barnizar:	- Listo en 2-3 horas* - Pleno uso: 24 horas* - Dureza máxima: 5 días* **En condiciones climáticas normales, a 20°C/60% H.R.*
Rendimiento:	de 8 a 10 m2/litro (de 120 a 100 g/m2) por capa
Seguridad:	Barniz: Sin Clasificar Endurecedor: Clasificado (consulte la Ficha de Seguridad)
Limpieza:	Limpiar con agua. El material seco se puede eliminar con acetona
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción en su envase original sin abrir
Almacenaje/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte
Tamaño del bulto:	3 x 4,95 litros, endurecedor incluido