Pegamento para sellado de juntas fermacell HD

Pegamento de refuerzo para aplicar sobre la cinta para juntas fermacell HD

Empleo

El pegamento de refuerzo **fermacell** HD es un elemento imprescindible para armar las juntas en el sistema de fachadas **fermacell** Powerpanel HD/H_2O. El pegamento de refuerzo se aplica sobre la cinta de refuerzo para juntas HD que se usa en las juntas entre placas. Tiene la función de dar protección temporal a fachadas de paneles Powerpanel HD / H_2O que todavía no disponen de un revestimiento y para dar una protección definitiva junto al revestimiento aplicado.

Propiedades

- Líquido en dispersión
  - Elástico
  - Resistente
  - Monocomponente
  - En base de acrilato
- Listo para usarse
- Multiuso
- Resistencia final elevada
- Resistente a temperaturas extremas
  - -20ºC hasta +70ºC
- No desprende olores, no contiene disolventes

Aplicación

Los paneles **fermacell** Powerpanel HD/H_2O se unen a testa sobre los montantes, dejando las juntas verticales aplomadas con una anchura máxima de 1mm. Las juntas horizontales también se ejecutan uniendo las placas a testa. Sobre todas estas juntas se debe adherir la cinta de refuerzo para juntas **fermacell**.
Sobre la cinta de refuerzo **fermacell** HD se aplica directamente el pegamento de refuerzo **fermacell** HD. Sobre todos los elementos de fijación que no hayan quedado cubiertos con el tratamiento de juntas anteriormente descrito se debe aplicar como mínimo una mano del pegamento de refuerzo HD.

El pegamento de refuerzo **fermacell** HD se puede revestir después de un tiempo de secado de aprox. 24 horas, partiendo de una temperatura de 20º y una HR de 50%.



Aplicación de la cinta de refuerzo fermacell HD



Aplicación del pegamento de refuerzo fermacell HD

Valores característicos

Consumo (23º, HR 50%)	+/- 60g por metro de junta +/- 50 metros por cubo
Temperatura ambiente y material	+5ºC hasta +30ºC
Tiempo de secado (23º, HR 50%)	Resistente a lluvias al cabo de 8 horas, aplicación del revestimiento al cabo de 24 horas
Aplicación	Brocha o rodillo
Resistencia rayos UV	+/- 6 meses
Resistencia a los álcalis	Perdurable en sistema de refuerzo de juntas sobre Powerpanel
Color	Blanco
Viscosidad	Pastoso
Densidad	+/- 1,25g / ml
Presentación	Cubo de 2,5 litros
Almacenaje / transporte	Sin heladas, sitio fresco y seco
Caducidad	12 meses sin abrir



Pegamento para sellado de juntas fermacell HD

Datos comerciales

Código	79056
Peso por cubo de 2,5 litros	3,6kg aprox.
Cantidad / palet	108 Cubos
Peso / palet	410kg aprox.

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 01/2010. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.